



FICHA TÉCNICA

5.1 LASUR PORO ABIERTO

► Xanol Climas adversos (Mate)

Lasur poro abierto altas prestaciones

1902 / Versión 5 / 05-03-2025



DESCRIPCIÓN

Lasur de acabado a poro abierto, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie en ambientes con climas extremos.

PROPIEDADES

- Resistencia a los efectos nocivos de la intemperie.
- Buena flexibilidad.
- Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.
- Microporoso permite la transpiración del soporte.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Terminación a poro abierto.
- Contiene filtro solar UV a base de nanopartículas que multiplica la eficacia del barniz frente la pérdida de color y al blanqueo de las maderas en la exterior.
- Sin olor.
- Aplicación en interior y exterior.
- Buena nivelación.

USOS

Ideal para la decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc...

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Aspecto	Transparente.
Diluyente	Agua.
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.20 ± 0.05
Contenido en sólidos % volumen	35
Rendimiento (m2/L)	10 - 14
Secado al tacto (20°C) (min)	30
Repintado (horas)	2 - 3
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado.
% Dilución máxima	0 - 5
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 16,30 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.



► **Xanol Climas adversos****(Mate)**

Lasur poro abierto altas prestaciones

1902 / Versión 5 / 05-03-2025

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE**TEMPERATURA AMBIENTE:**

No aplicar a temperaturas inferiores a 10° C ni por encima de los 35° C.

HUMEDAD DEL SOPORTE:

La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.

CONDICIONES AMBIENTALES:

No aplicar ni en días lluviosos ni a pleno sol.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**SUPERFICIES NO PINTADAS:**Madera:

- Eliminación de productos y residuos extraños. Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad aplicar una mano de fondo adecuado según tabla de posibles sistemas de pintado y lijar suavemente. Posteriormente aplicar dos manos de acabado, lijando suavemente entre capas.
- Madera vieja no barnizada: eliminar totalmente la superficie de la madera que se encuentra reseca o gris, lijando o cepillando la superficie hasta dejar al descubierto la madera en buen estado.

SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:Madera:

- Maderas anteriormente barnizadas: si el lasur está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos. Aplicar una mano de acabado. Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante y proceder al pintado como si fueran maderas nuevas.
- Maderas esmaltadas con esmalte sintético: Eliminación mediante decapado y proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:Madera:

- Madera tratada con lasur en mal estado: proceder a eliminar mediante lijado o cepillado la capa superficial reseca, hasta llegar a la madera en buen estado. Posteriormente proceder como en superficies no pintadas.
- Madera tratada con barniz en mal estado: eliminar por completo mediante lijado/ cepillado o mediante decapado químico con XANOL GEL DECAPANTE. Posteriormente proceder como en superficies no pintadas.
- Maderas esmaltadas con esmalte sintético: Eliminación mediante decapado y proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.
- En sistemas de madera tipo fachadas ventiladas, montaje sobre rastreles, paneles estructurales, celosías, o similar, donde existen zonas de difícil acceso, se recomienda el desmontaje para un tratamiento adecuado de todas las caras de la estructura de madera a proteger.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Xanol climas adversos mate se hace a brocha, rodillo o pistola. Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

SELLADORES:

- Xanol fondo impregnante: fondo a poro abierto con acción bloqueadora de taninos. Rendimiento: 10 - 15 m²/l. Capas: 1
- Xanol Fondo Anticarcoma: imprimación conservante de la madera. Acción protectora contra hongos, insectos y termitas. Rendimiento: 5 m²/L. Capas: 1.

ACABADO XANOL CLIMAS ADVERSOS (MATE):

- Rendimiento: 10-14 m²/L
- Capas: 1-2

► Xanol Climas adversos

(Mate)

Lasur poro abierto altas prestaciones

1902 / Versión 5 / 05-03-2025

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta ficha están basados en ensayos de laboratorio realizados a 20ºC y 1 atm de presión. Las medidas realizadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control, como cambios en las condiciones ambientales de presión y temperatura.